


Dane techniczne

Parkiet Lity – Jawor

Parkiet lity z piórem i wpustem wykonany z jaworu europejskiego

1. Konstrukcja techniczna (do cyklinowania)

	Grubość 16 mm
Całkowita grubość:	16,0 mm
Warstwa użytkowa:	7,5 mm
Pióro i wpust:	4,3 mm
Część pod wpustem:	4,2 mm



2. Opis produktu

	Opis
Gatunek drewna:	Jawor europejski – Acer campestre L. / ACCM
Profil:	Czterostronnie pióro i wpust
Krawędzie:	Ostro krawędziowo / 2-stronnie fazowane / 4-stronnie fazowane
Powierzchnia:	Surowa / Szlifowana / UV-Lakier / UV-Olej
Waga:	16 mm grubość: ok. 9,5 Kg/m ²
Gęstość:	650 Kg/m ³
Reakcja na ogień:	C _{fl} -s1
Wilgotność drewna:	9% ± 2%
Śliskość:	UV-Olej = 72 USRV UV-Lakier = 65 USVR
Przewodność cieplna:	0,17 [W/(m*K)]
Trwałość biologiczna:	Klasa 5
Instalacja:	Nadaje się do klejenia na całej powierzchni odpowiednim klejem

3. Dostępne wymiary

	Wymiary [mm]
Grubość	16 mm
Parkiet jednostronny Jodełka (Prawe + Lewe) (dług. x szer. x gr.)	300 / 450 x 70 x 16 mm
4-Stronne fazowane (dług. x szer. x gr.)	290 / 440 x 70 x 16 mm
Chevron Francuski (45°) (dług. x szer. x gr.)	360 x 70 x 16 mm
Chevron Węgierski (60°) (dług. x szer. x gr.)	390 x 70 x 16 mm

* Inne wymiary na zapytanie.

4. Możliwe powierzchnie*

Bez wykończenia	01 - Jaune	03 - Chirone	04 - Mirage	06 - Sheena	07 - Alicia	09 - Francesca
11 - Saffina	12 - Irisa	13 - Gabriella	14 - Ariana	15 - Valeria	16 - Bianca	18 - Mirage Light
19 - Aurelia	20 - Morena	21 - Isabella	22 - Silvia	23 - Camilla	24 - Melina	25 - Sofia

* Inne powierzchnie na zapytanie.

5. Tolerancje zgodnie z EN 13226

	Wymiary [mm]
Dopuszczalne odchylenie grubości	± 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie szerokości	± 0,5 mm
Dopuszczalna odchyłka prostokątności	± 0,2 % szerokości
Krzywizna poprzeczna (w poprzek elementu)	≤ 0,5 % szerokości
Krzywizna podłużna boków (wzdłuż elementu)	≤ 0,5 ‰ długości
Wilgotność drewna w momencie pierwszej dostawy	7 – 11 %

6. Klasyfikacja według EN 13226

Klasa	Opis
Natur <input type="radio"/>	<i>Jasny i opanowany obraz dzięki naturalnemu ustojeniu drewna i jego ujednoliconej kolorystyce.</i> Dopuszczalne: Jasne i zdrowe sęki do 2 mm Czarne sęki do 1 mm Nieznaczne przebarwienia
Standard <input type="checkbox"/>	<i>Kolorystyka drewna tej klasy jest bardziej zróżnicowana z mieszanym ustojeniem, mogą występować naturalne przebarwienia.</i> Dopuszczalne: Jasne i zdrowe sęki do 5 mm Czarne sęki do 2 mm Pęknięcia do 15 mm Promień rdzeniowy Przebarwienia
Rustikal <input type="checkbox"/>	<i>Żywy obraz drewna z bardzo zróżnicowanym ustojeniem i naturalnymi przebarwieniami oraz sękami.</i> Dopuszczalne: Zdrowe sęki do 25 mm Czarne sęki do 5 mm Pęknięcia Promień rdzeniowy Przebarwienia Ślady po przekładkach Zakorki

7. Ogólne informacje

Ogrzewanie i / lub chłodzenie podłogowe

Parkiet lity nie zalecamy do układania na posadzki z ogrzewaniem i / lub chłodzeniem podłogowym.

Transport:

Podłogę należy transportować krytymi środkami transportu palety jak i paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniami się w czasie transportu.

Przechowywanie:

Paczki podłóg są zabezpieczone folią, wcześniejsze rozpakowanie paczek może spowodować pęcznienie lub zeschnięcie deszczulek, skutkiem czego zmieni się jego geometria, dlatego też rozpakowanie paczek powinno nastąpić bezpośrednio przed montażem.

Zastosowanie:

Przeznaczone do układania posadzek drewnianych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Montaż:

Kompleksowy przegląd montażu podłóg można znaleźć w instrukcji montażu.

Powierzchnie:

Lakierowane oraz olejowane powierzchnie naszych podłóg posiadają wytrzymałą warstwę ochronną odporną na ścieranie. Podłogi są również odporne na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko i wodę zgodnie z EN 12720 (DIN 68861 1A). Są również odporne na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

Wpływ wilgoci i pielęgnacja:

Drewno jako materiał higroskopijny jest narażone na zmiany wilgotności powietrza. Dla zachowania wszystkich walorów podłogi, ważne jest utrzymania stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18 – 22°C, wilgotności powietrza 45 – 65%. Nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga wysycha i mogą powstać mniejsze lub większe szczeliny. Dlatego też zalecamy w razie potrzeby stosowanie nawilżacza lub osuszacza powietrza.

Kompleksowy przegląd czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji można znaleźć w instrukcji pielęgnacji.

Ważne:

Nasze drewniane podłogi są zawsze produkowane z najwyższą możliwą starannością i uwagą. Niemniej jednak mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje. Z tego powodu przed przystąpieniem do montażu podłogi zalecamy o dokładne sprawdzenie wszystkich materiałów pod względem jakości a także kolorystyki drewna. Podłoga po przyklejeniu nie podlega reklamacji z tytułu tych ewentualnych wad, które mogą być zareklamowane przed montażem.